

Product show



1. Một loạt các nguyên liệu thô của một tỷ lệ phần trăm trộn, phểu vào



2. Các nguyên liệu thô hỗn hợp là pref -End và được sưởi ấm để trở thành gạch phẳng



3. Sau đó, qua áp suất khuôn, cuối cùng là đúc, làm mát, thông qua máy kéo từ từ được giới thiệu



4. Để đạt được độ dài của phong tục cắt. Sau khi nhân tạo ra

tên sản phẩm	Phong cách tiếng Tây Ban Nha asa mái ngói
Nhãn hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	AcrylonitrilThìPolyvinyl cloruaThì Bột canxi, các vật liệu hóa học khác
Bảo hành	25 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dòng sản phẩm, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T/T, trước tiên phải trả 30% tiền gửi, trước khi tải thanh toán container thanh toán L/c,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải lượng container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó. Ít hơn dịch vụ tải lượng container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu
Đăng kí	Tấm lợp biệt thự, lợp nhà, vườn, grange, nhà container, Dự án dốc đến dốc, v.v.
Số mô hình	#1050-160-30
Loại hình	Phong cách Tây Ban Nha
Chiều rộng tổng thể	1050mm
Chiều rộng hiệu quả	960mm

Độ dày	2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Chiều dài	Phải là a bội số của tiết diện
Màu sắc	Orange / Red / Grey / Sky Blue / Dark Green
Khoảng cách sóng	160mm
Chiều cao sóng	30 mm
Phần chiều dài	219mm

Kết cấu

Bề mặt: Được nhập khẩu nguyên liệu ASA từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Super Weather Kháng, thực sự 10 năm Don, T có màu mờ. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là Polyvinyl clorua và Bột canxi, tỷ lệ là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo sức mạnh và độ bền của sản phẩm.

Dưới cùng: Tài liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua và Bột canxi, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi có cùng màu với màu bề mặt và màu trắng. Gloss của các sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

- **Lâu dài Màu sắc (tại ít nhất 10 năm)**
- Sản phẩm có độ bền cực độ trong môi trường tự nhiên. Ngay cả Trong điều kiện khó khăn khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ màu ổn định.
- **Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời**
- Ngói nhựa tổng hợp có thể chống lại axit dài hạn, kiềm và ăn mòn muối, vv đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm trong muối và alikali và axit khác nhau dưới 60%. .
- **Hiệu suất chống thấm tốt**
- Ngói nhựa tổng hợp chọn nhựa có khả năng chống thấm cao, dày đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ rỗng. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống với ít tiếp xúc với mái nhà, do đó, nhựa tổng hợp, hiệu suất chống thấm nước đã tăng lên rất nhiều so với truyền thống gạch.
- **Khả năng chống cháy mạnh**
- Thuộc về vật liệu chống cháy, với khả năng chống cháy \geq B1 như được thử nghiệm bởi các bộ phận có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.
- **Tài sản cách nhiệt nhiệt tuyệt vời**
- Hệ số độ dẫn nhiệt là 0,325W/m.k, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.
- **Cách điện âm thanh tốt**
- Các xét nghiệm đã chứng minh rằng các viên nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi bị mưa lớn và gió mạnh.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue

















Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass	
3	Thickness deviation	mm	±0.02	0.015	Pass	
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
5	Tensile strength	MPa	≥2.0	2.5	Pass	
6	Elongation at break	%	≥2.0	3.5	Pass	
7	Holding full impact	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
8	Char temperature	°C	—	—	Confirmed	Pass
9	Flammability	—	—	—	Confirmed	Pass
10	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
11	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Surface roughness	mm	0.10	0.08	Pass	
3	Tensile strength	MPa	≥2.0	2.5	Pass	
4	Elongation at break	%	≥2.0	3.5	Pass	
5	Flexural strength	MPa	≥2.0	2.5	Pass	
6	Flexural ductility	MPa	≥2.0	2.5	Pass	
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
8	Heat stability	—	—	—	Confirmed	Pass
9	Char temperature	°C	—	—	Confirmed	Pass
10	Flammability	—	—	—	Confirmed	Pass
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
13	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
14	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
15	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

***Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, Có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

***Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?**

***Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

***Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

*** Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**

***Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

***Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**

***Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và kiểm tra phẩm chất?**

***Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**

***Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**

*** Thanh toán: T/T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.**

• Thời gian dẫn sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi

• Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyến